



**SHERWIN
WILLIAMS.**



101.08 FL

EMERALD™

Interior Latex Helmatt Serie K35

Per 2015-05-05, överensstämmer med:		
OTC	Ja	LEED® 09 CI Ja
SCAQMD	Ja	LEED® 09NC Ja
CARB	Ja	LEED® 09 CS Ja
CARB SCM 2007	Ja	LEED® H Ja
MPI		NGBS Ja

<u>EGENSKAPER</u>	<u>ANVÄNDNING</u>	<u>YTBEREDNING</u>																		
<p>Emerald Interior Acrylic Latex interiörfärg är "bäst i klassen".</p> <ul style="list-style-type: none"> En helmatt färg som tål att tvättas utan att få märken eller vattenfläckar Antimikrobiella egenskaper* Kan bara brytas med CCE-brytfärger <p>Kulör: De flesta kulörer För bästa täckning och kulör, använd alltid primer i rekommenderad P-nyans</p> <p>Åtgång: 8–10 m²/Liter vid våt filmtjocklek 100 µm, torr filmtjocklek 40 µm</p> <p>Torktid vid 25 °C, 50 % RH: Damtorr: 1 timma Övermålningsbar: 4 timmar Torktiderna beror av temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek</p> <p>Flampunkt: EJ TILLÄMPLIGT Glansvärde: 0–4 enheter vid 85° Brytning endast med CCE:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bas</th> <th>oz/gal</th> <th>Styrka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hi Refl White</td> <td>0–7</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Extra White</td> <td>0–7</td> <td>125 %</td> </tr> <tr> <td>Deep Base</td> <td>4–14</td> <td>125 %</td> </tr> <tr> <td>Ultradeep Base</td> <td>10–14</td> <td>125 %</td> </tr> <tr> <td>Accent Base</td> <td>18–20</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>För bästa täckning och kulör, använd alltid primer i rekommenderad P-nyans</p> <p>Färgtyp: Styrenakryl Extra White K35W00351</p> <p>VOC (utom undantagna lösningsmedel) <50 g/l; 0,42 lb/gal</p> <p>Enligt 40 CFR 59.406 och SOR/2009-264, s. 12</p> <p>Volymandel fasta partiklar: 41 ± 2 % Viktandel fasta partiklar: 58 ± 2 % Vikt per gallon: 5,27 Kg</p> <p>* Antimikrobiell Denna produkt innehåller ämnen som hämmar tillväxt av mikroorganismer på ytan.</p>	Bas	oz/gal	Styrka	Hi Refl White	0–7	100 %	Extra White	0–7	125 %	Deep Base	4–14	125 %	Ultradeep Base	10–14	125 %	Accent Base	18–20	100 %	<p>Emerald Interior Latex kan målas direkt på befintliga färgskikt, omålad gipsvägg eller omålat gips (härdad och med pH-värde lägre än 9).</p> <p>Gipsvägg 2 lager Emerald Interior Latex utan separat primer eller 1 lager Premium Wall & Wood Primer 2 lager Emerald Interior Latex</p> <p>Murverk (Kan spacklas till jämn yta eller grundmålas med primer om underlagets pH-värde är högt.) 1 lager Loxon Block Surfacer eller 1 lager Loxon Concrete & Masonry Primer 2 lager Emerald Interior Latex</p> <p>Gips 2 lager Emerald Interior Latex utan separat primer eller 1 lager Premium Wall & Wood Primer 2 lager Emerald Interior Latex</p> <p>Trä 1 lager Premium Wall & Wood Primer 2 lager Emerald Interior Latex Om trävirket "svettas" (hög tanninhalt eller kvisthål), grundmåla med Multi-Surface Primer.</p> <p>Andra primertyper kan också fungera.</p> <p>I de fall ommålning av tidigare målad yta också innefattar drastisk kulörändring, hjälper ett lager primer till att ge täckfärgen bättre täckförmåga.</p>	<p>Avlägsna alla ytliga föroreningar genom att tvätta med lämpligt rengöringsmedel, skölja noga och låta torka. Skrapa och slipa flagande eller krackelerad färg ned till friskt underlag. Mattslipa blanka ytor. Försegla fläckar orsakade av vatten, rök, bläck, pennor, fett etc. med lämplig Grundfärg.</p> <p>Gipsvägg Fyll eventuella hål och sprickor med lämplig fyllmassa eller spackel och slipa jämnt. Fogmassor ska vara härdade och jämnslipade. Avlägsna allt slipdamm.</p> <p>Murverk, betong och cement Alla nya ytor ska före målning härda enligt materialleverantörens rekommendationer, vanligen cirka 30 dygn. Avlägsna alla rester av formsläpp- och härdningsmedel. Grova ytor kan spacklas för att ge en slät yta. Om det inte är möjligt att vänta 30 dagar före målning, låt ytan härda 7 dygn och behandla med Loxon Concrete & Masonry Primer.</p>
Bas	oz/gal	Styrka																		
Hi Refl White	0–7	100 %																		
Extra White	0–7	125 %																		
Deep Base	4–14	125 %																		
Ultradeep Base	10–14	125 %																		
Accent Base	18–20	100 %																		



101.08 FL

EMERALD
TMInterior Latex
Helmatt

<u>YTBEREDNING</u>	<u>APPLICERING</u>	<u>VIKTIGT!</u>
<p>Gips Obehandlad gips måste vara härdad och hård. Texturerad, mjuk, porös eller stoftavgivande gips ska behandlas med en vattenlösning av hushållsvinäger i förhållande 0,5 liter vinäger till 4 liter vatten. Upprepa behandlingen tills ytan är hård, skölj med rent vatten och låt torka.</p> <p>Trä Slipa eventuellt exponerat trä ned till friskt underlag. Laga eventuella hål och skador med plastiskt trä eller spackel och slipa jämnt.</p> <p>Mögel Avlägsna mögel före målning genom att tvätta med en lösning av 1 del blekmedel och 3 delar vatten. Applicera lösningen och skrubba det mögliga området. Låt verka 10 minuter. Skölj noga med vatten och låt ytan torka före målning. Använd skyddsglasögon, vattentäta handskar och skyddskläder. Tvätta snarast om du får lösning på huden. Tillsätt inte rengöringsmedel eller ammoniak till lösningen.</p> <p>Fogning Springor mellan väggar, tak, vid taklister och andra listverk kan fogas efter grundmålning av ytan.</p>	<p>Applicera vid temperatur över 10 °C. Ingen förtunning behövs.</p> <p>Pensel Använd pensel av nylon/polyester.</p> <p>Roller Avsluta med rollerdrag i en riktning för bästa utseende, i synnerhet för mörka kulörer.</p> <p>Använd roller med polyesterlugg av hög kvalitet.</p> <p>Högtrycksspruta Tryck 2000 psi Munstycke 0,017”–0,021”</p> <p><u>RENGÖRING</u></p> <p>Avlägsna spill och stänk och rengör händer och verktyg med varmt vatten och mildt rengöringsmedel omedelbart efter avslutat arbete. Efter rengöring, spola sprututrustning med kompatibelt lösningsmedel för rengöring, för att förebygga korrosion på utrustningen. Följ tillverkarens rekommendationer vid användning av lösningsmedel.</p>	<p>Endast för inomhusbruk. Förvaras frostfritt. Icke fotokemiskt reaktiv.</p> <p>Använd endast med tillräcklig ventilation. För att undvika överexponering, öppna fönster och dörrar eller säkerställ tillräcklig friskluftstillförsel på annat sätt under applicering och torkning. Om du upplever huvudvärk, yrsel eller ökad produktion av tårvätska, säkerställ bättre friskluftstillförsel, använd NIOSH-godkänt andningskydd eller lämna området. Undvik kontakt med ögon och hud. Tvätta händerna efter användning. Behållaren ska vara stängd när den inte används. Överför inte innehållet till annan behållare för förvaring. FÖRSTA HJÄLPEN: Vid ögonkontakt, spola noga med stora mängder vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. Vid förtäring, kontakta omedelbart giftinformationscentralen, akutmottagning eller läkare. FÅR EJ FÖRTÄRAS. FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.</p> <p>HOTW 05/05/2015 K35W00351 03 14</p> <p>Information och rekommendationer i detta produktdatablad är baserade på provningar utförda av eller för Sherwin-Williams Company. Information och rekommendationer härifrån kan komma att ändras och gäller för den produkt som erbjuds vid tiden för publiceringen. Kontakta din Sherwin-Williams-representant eller besök www.paintdocs.com för att få den senaste versionen av produktdatablad och/eller säkerhetsdatablad.</p>