

Hårdvaxolja



Produktbeskrivning

Ronseal Hårdvaxolja är en unik och extremt slitstark modifierad hårdvaxolja baserad på oljebaserade hartser och naturliga vaxer som har en kort torktid och snabb härdning där träets naturliga skönhet kommer fram. Ronseal Hårdvaxolja ger inte bara ett vackert naturligt utseende utan också ett överlägset skydd mot repor, klackmärken och hushållskemikalier.

Teknisk data

Ytfinish	Sidenmatt 20, Matt 10 och Vit
Kulör	Transparent vit/beige vätska, torkar klar
Lukt	En karakteristisk söt doft
Brandfarlig	Inte brandfarlig
Viskositet	Låg
VOC-halt	>140 g/l
Kategori	A/i
EU gränsvärde	140 g/l (2010)

Torktider

vid 20°C & 60 % relativ luftfuktighet

Dammtorr:

30 minuter

Övermålningsbar:

2 timmar

Ytan kan tas i bruk:

6 timmar

Full hårdhet:

24 timmar

Täckning

Teoretisk täckförmåga 12 m² per liter.

Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Filmtjocklek per lager: vått 80-100 µm, torr 22-27 µm

Total filmtjocklek: hemma: 50-75 µm, kontor: 75 µm, Butik/idrottshall: 100 µm

Hårdvaxolja

Förberedelser

- Slipning golv** Förbered ytan för lackning
1. All gammal lack eller olja måste först slipas bort. Slipa golvytan trären med en bandslip- och kantslipmaskin. Parkettgolv: Börja slipa med korn 40 följt av korn 80. Brädgolv furu/gran: Börja slipa med korn 24 följt av korn 40, 80.
 2. Fyll igen hål och sprickor med ZAR® Träspackel (efter korn 80).
 3. Slipa till sist med korn 120.
 4. Dammsug golvet och torka av med en tygtrasa fuktad med lacknafta.
- Obehandlade golv** Slå in spikar och fyll i hål med träspackel. Vax, polish, olja eller färg måste tas bort helt. Slipa golvet, företrädesvis med en slipmaskin i fibrernas riktning. Fiskbensmönstrat golv skall slipas två gånger i 90 graders vinkel mot varandra. Börja med 60-80 korns slippapper och avsluta med 120 korns, säkerställ också att ytterkanterna i rummet slipas. Undvik att inandas slipdamm genom att använda en ansiktsmask. Låt dammet lägga sig och avlägsna med dammsugare. Torka av med en ren trasa fuktad i lacknafta och låt ytan torka.
- Tidigare lackade golv** Hårdvaxolja skall inte användas på tidigare oljade, lackade (laminatgolv) eller vaxade ytor, dessa skall först slipas ned till bart trä. Följ sedan anvisningarna för obehandlat golv.
- Möbler, inredningar, arbetsbänkar mm.** Rengör ytan från smuts, damm, vax och allt som kan påverka vidhäftningen negativt. Hårdvaxolja skall inte användas på tidigare oljade, lackade eller vaxade ytor, dessa skall först slipas ned till bart trä, avsluta med 120 korns slippapper. Gör ren ytan men avfettningsmedel innan applicering. Hårdvaxolja kan med fördel användas till arbetsbänkar i kök och badrum. Hårdvaxolja är utmärkt till ytor som kommer i kontakt med livsmedel. Tål upp till 80°C samt vin och sprit och de flesta hushållskemikalier.
- Infärgning** För infärga av golvet innan lackning, använd ZAR Träbets som finns i 26 träkulörer, inkl svart och vitt.

Hårdvaxolja

Applicering

Rör om lacken noga både före och under applicering. Använd en syntetisk pensel av god kvalitet. Förtunna inte. Arbeta ganska snabbt, pensla ut jämt i fibrernas riktning. Applicera inte för tunt. Undvik att pensla på redan applicerade ytor då detta kan ge överlappningsmärken. Applicera 2-3 lager. Om det behövs kan en lätt slipning göras innan sista lagret appliceras. Slipa lätt med ett 240 korns slippapper, torka sedan av med en fuktig trasa, låt torka. Används inte under 10°C. Testa alltid vidhäftning på en mindre yta före applicering.

Underhåll

Ytan, där Hårdvaxolja är applicerad, skall kontrolleras regelbundet för skador och slitage. När ytan har slitits ned tillräckligt slipas ytan lätt och slipdamm avlägsnas med dammsugare, torka även av ytan med en fuktig trasa. Applicera sedan 1 till 2 lager med Hårdvaxolja, låt torka.

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Väl tömda lackburkar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt

Ronseal Hårdvaxolja är flexibel för att undvika sprickor och flagor. Ronseal Hårdvaxolja gör inte mjuka golv hårda eller förhindrar åverkan. Vissa tropiska träslag har ytbeskaffenheter som hindrar golvlacken att suga in. Oljiga träslag ger en sämre vidhäftning. I det här fallet tvättas ytan med lacknafta, låt torka noggrant och testa lacken på en liten yta. Applicera inte Ronseal Hårdvaxolja om temperaturen är under 10 °C under appliceringen eller torktiden eller i de fall där luftfuktigheten är hög. Använd inte på ytor behandlade med andra lacker om lackerna inte har härdat i minst en månad. Under minst 8 dagar efter applicering av Hårdvaxolja skall användandet av rengöringsmedel, polish eller andra underhålls produkter undvikas. Ta bort starka syror och färg från ytan med en gång.

Hårdvaxolja

Lagring Lagra i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C. Bör förvaras frostfritt.

Storlekar Ronseal Hårdvaxolja finns i 250 ml, 750 ml och 2.5 liters förpackning.

Artikel nr

	Sidenmatt (20)	Matt (10)	Vit
250 ml	36051	36089	
750 ml	35958	36088	37340
2.5 liter	35957	36087	37339

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.