

Kakelfärg



Produktbeskrivning Ronseal Kakelfärg är formulerad att ge en hård och slitstark yta och förvandlar gammalt kakel till nyskick, utan att behöva kakla om. Det behövs ingen grundfärg och Ronseal kakelfärg är vattensäker och idealisk att använda på kaklade ytor i kök och badrum. Perfekt för duschväggar. Rekommenderas inte för golv. Endast för inomhusbruk. Ronseal Kakelfärg är mögelresistent och lämnar inga penselmärken. Ronseal Kakelfärg ger en briljant slät finish.

Teknisk data	Ytfinish	Blank (60 till 65)	
	Kulör	Vit, Svart	
	Lukt	Karakteristiskt söt doft	
	Brandfarlig	Brandfarlig	
	Viskositet	Lättflyktig	
	VOC-halt	460 g/l	
	Kategori	A/i	
	EU-gränsvärde	500 g/l (2010)	

Torktider vid 20°C & 60 % relativ luftfuktighet

Dammtorr	1-2 timmar
Övermålningsbar	36 timmar
Undvik vatten	72 timmar
Optimal hårdhet	2 veckor

Täckning Teoretisk täckförmåga 8 m² per liter.
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Kakelfärg

Förberedelser Ytan skall vara rengjord och torr. Använd rengöringsmedel av god kvalitet och skölj ren ytan med vatten. Finns det mögel på fogarna måste de göras rena, använd mögelborttagningsmedel. Torka rent med luddfri trasa. Laga eventuell skadad fog. Efter rengöring låt torka 24 timmar i torra utrymmen och 48 timmar i fuktiga utrymmen.

Applicering Rör om ordentligt innan och under applicering och applicera med pensel av naturborst. Pensla över både den kaklade ytan och fogen. Avsluta varje kakelplatta genom att pensla vertikalt. Ett andra lager kan vara nödvändigt om det är stora färgvariationer eller om plattorna har kraftig struktur. Låt torka i 36 timmar mellan strykningarna. Återskapa foglinjen efter 24 timmar med Ronseal Fogpenna. Undvik långvarig kontakt med vatten under de första 72 timmarna. Målade ytor skall hållas torra och fukt fria de första 48 timmarna, torka av vatten direkt från ytan under denna period.

Lagring Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Rengöring Gör ren penslar och verktyg med lacknafta. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Underhåll Rengör ytan med vanligt rengöringsmedel för kakel. Undvik rengöringsmedel som innehåller slipmedel och skursvampar med kraftigt skurnylon.

Viktigt Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. För bästa resultat applicera inte under 10°C.

Storlekar Ronseal Kakelfärg finns i 750 ml förpackning.

Artikel nr

	Vit	Svart
750 ml	35964	35057

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.